

# TECHNISCHES DATENBLATT

## PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY



### 1. Beschreibung

Schnelltrocknendes wasserlösliches mattes Spray mit einem samtigen Look. Bestimmt für verschiedene Typen von Oberflächen. Es verleiht Ihren Gegenständen einen altertümlichen „Vintage“-Look.

### 2. Eigenschaften:

- ausgezeichnete Haftfähigkeit
- ausgezeichnete Lebensdauer
- wird nicht gelb
- mattes Aussehen
- sehr einfache Anwendung
- schnelltrocknend
- leicht schleifbar

### 3. Empfohlene Anwendungen:

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Ideal für die Anwendung auf Holz, Melamin, Leinen, Eisen, Kunststoff und Karton....

### 4. Präsentation

Farben: weiß

Dosen: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

### 5. Technische Eigenschaften:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| • Beschaffenheit    | Wasserlösliches Acrylharz                 |
| • Lösungsmittel     | Wasser Alkohol                            |
| • Treibmittel       | DME                                       |
| • Dichte            | 1,35 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>             |
| • Viskosität        | 60 ± 5 s (Viskositätsbecher Nr. 4, 20 °C) |
| • % Trockenmasse am | 29,5% (theoretischer Wert)                |
| • VOC               | 584 g/l                                   |

- Glanz bei 60° 2 %
- Deckkraft: 520/400ml: 2 m<sup>2</sup> je nach Grund
- Trocknungszeit bei 20 °C: oberflächentrocken: 20 Min.  
Gesamttrocknungszeit: 60 Minuten  
übersprühbar: nach 60 Minuten
- Anwendungstemperatur von 10 bis zu 35 °C
- Hitzebeständigkeit der Farbe empfohlen bis zu 90 °C
- Entzündlichkeit hochentzündlich
- Druck: 4 Bar bei 20 °C / 8 Bar bei 50 °C
- Reinigung Während der ersten 15 Minuten mit Wasser und Seife,  
nach diesem Zeitraum mit Alkohol
- Produktleben > 3 Jahre

## 6. Gebrauchsanweisung

Die Oberfläche, die Sie zu besprühen beabsichtigen, muss sauber, trocken und frei von Kontamination sein.

Schütteln Sie die Dose kräftig. Sprühen Sie aus einer Entfernung von 25/30 cm, tragen Sie kreuz und quer schnell dünne Schichten auf, und lassen Sie die einzelnen Schichten ein paar Minuten antrocknen. Es empfiehlt sich, zwei dünne Schichten statt einer dicken Schicht zu sprühen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und um Farbläufer zu vermeiden.

Wenn Sie das Sprühen beendet haben, stellen Sie die Dose auf den Kopf und sprühen Sie das Ventil frei, bis nur noch das Treibmittel austritt, um Verstopfung der Düse zu vermeiden. Nachdem die Oberfläche trocken ist, kann sie leicht abgeschliffen werden, um die gewünschte Struktur zu erzielen.

## 7. Sicherheitshinweise

Auf der Sprühdose gibt es entsprechende Gefahrensymbole, die eingehalten werden müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis von Forschungsarbeiten, die in unserem Labor unternommen wurden, als auch von realen Erfahrungen, die auf Anwendungen beruhen. Da die Produkte allerdings sehr oft in den Arbeitsbedingungen außerhalb unseres Einflusses verwendet werden, können wir gute Resultate der Produkte nicht garantieren, wenn die Anwendung und der Gebrauch nicht richtig sind.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)